

FEDRIGONI Pergamenata Naturale

- **MACCHINA:** Heidelberg SM 74.4 P

n. elementi: 4
F.to: 50x70 cm
sequenza: KCMY

- **INCHIOSTRI:** Resista label caucciù
conformi alla norma **ISO 2846: -1**

- **TELI GOMMATI:** vulcan finito no-stop

interferenza: 0.20
tensionamento: 35 N/M

- **SOLUZIONE BAGNATURA:**

ACQUA DI BASE: no pretrattamento

additivo: **FOUNT SF PROT-T** %: 1.5

SOLUZIONE FINITA: pH: 5.7

DUREZZA:

IPA: Sì

µS: 850

CONDUTT. µS:

%: 10

t° bacinella: 10

- **DENSITÀ DI STAMPA DA BAGNATO**

Ciano → 1.45
Magenta → 1.16
Giallo → 1.17
Nero → 1.90

- **SPESSORE CARTA**

PERGAMENATA NATURALE: 0.11mm

Percentuale	Ciano(C)	Magenta(M)	Giallo(Y)	Nero(K)
1%	0,6	0,7	0,6	0,6
2%	1,2	1,3	1,2	1,2
3%	1,8	2	1,8	1,8
4%	2,4	2,7	2,4	2,4
5%	2,9	3,4	2,9	3
6%	3,5	4	3,6	3,6
7%	4,1	4,7	4,2	4,2
8%	4,7	5,4	4,7	4,8
9%	5,3	6	5,4	5,4
10%	5,8	6,7	5,9	5,9
15%	8,8	10	8,9	8,9
20%	11,6	13,3	11,8	11,6
25%	14,5	16,6	14,7	14,4
30%	17,4	20	17,6	17
35%	20,4	23,7	20,7	19,8
40%	23,8	28,2	23,9	22,6
45%	28,4	33,3	28,4	26
50%	33,6	38,1	34,4	30,9
55%	38,4	43,1	39,8	36
60%	43,4	48,2	44,1	40,8
65%	48,8	53	48,1	45,8
70%	53,6	57,8	52,2	50,5
75%	58,1	63,8	56,8	54,7
80%	63,5	71	62,1	59
85%	71,1	77,2	68,4	64,8
90%	80,3	85,3	79,1	72,8
91%	82,2	86,8	81,4	74,8
92%	84,2	88,3	83,7	77,2
93%	86,8	90,2	86,5	79,3
94%	88,9	91,8	88,8	82,4
95%	91,1	93,4	91	85,8
96%	92,7	94,6	92,7	88,6
97%	94,4	95,9	94,4	91,4
98%	96,6	97,5	96,6	94,2
99%	98,3	98,8	98,3	97,1
Costruzione del nero GCR Total Ink: 250 Black start: 10% Black max: 90%				
FEDRIGONI Pergamenata Naturale				